

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

DeckFinish Color

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Επιτυγχάνει το επόμενο επίπεδο: Η μεγάλης διάρκειας προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες για τη βεράντα σας είναι εδώ!

Επίστρωση 1 συστατικού με βάση νερό για ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό το ειδικό προϊόν εξωτερικών χώρων αναβαθμίζει ιδανικά τη βεράντα σας: Είτε σε μοντέρνο γκρι ή σε ευγενές κοκκινωπό καφέ – με εξαιρετική διάρκεια ζωής το DeckFinish Color αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες, είναι ασφαλές στο πάτημα και ανθεκτικό στο χλώριο. Μέσω της γρήγορης, απλής επεξεργασίας η ανθεκτική επιφανειακή προστασία μειώνει επίσης τον χρόνο εργασίας.


- Βαθιά προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, τον παγετό και την υγρασία
- Ανθεκτικό στο χλώριο
- Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
- Χωρίς τράχυνση ξύλου
- Μικρός χρόνος στεγνώματος
- Ενδείκνυται για όλα τα είδη ξύλου
- Ενδείκνυται για λείες και ραβδωτές σανίδες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα με LOBADUR DeckPrepare

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για ξύλινες βεράντες και επικαλύψεις σε εξωτερικό χώρο.

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
11842



Στερεά σώματα

37 ±2%

Αποθήκευση και μεταφορά

12 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

GISCODE

W3+

2004/42/CE

Οριακή τιμή ΕΕ για το προϊόν (Κατ. Α/Ι): 140g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 74g/l VOC.



800145
Ανοιχτό καφέ

800150
Σκούρο καφέ

800099
Κοκκινωπό καφέ

900148
Γκρι

Χωρίς εγγύηση χρώματος



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

DeckFinish Color

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Υποδείξεις επεξεργασίας

- Βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας στους +15°C έως +25°C, σχετική υγρασία αέρα 40% έως 75%, θερμοκρασία υλικού +15°C έως +25°C.
- Μην εφαρμόζετε σε καυτές ή εκτεθειμένες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία επιφάνειες διότι η εφαρμοζόμενη επιστρώση μπορεί να στεγνώσει πολύ γρήγορα. Μην εφαρμόζετε, αν εντός 3 ωρών μετά την εφαρμογή αναμένεται βροχή.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας δημιουργήστε μια δοκιμαστική επιφάνεια για να προσδιορίσετε τη συμβατότητα, την πρόσφυση και την οπτική. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος ξύλου, ιδιαίτερα σε λιπαρά και ρητινώδη είδη ξύλου.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Μην ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
- Αποφύγετε τη δημιουργία σταγόνων στην επιφάνεια, ή εξομαλύνετε τις άμεσα με πινέλο ή βούρτσα.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Αραιωτικό

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού

LOBATOOL Βούρτσα λαδιού, πινέλο / 100-120ml/m². Η πραγματική κατανάλωση υλικού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος ξύλου, την υγρασία ξύλου και την κατάσταση έκθεσης στις καιρικές συνθήκες της επιφάνειας. Σε επιφάνειες με έντονη έκθεση στις καιρικές συνθήκες πρέπει να υπολογίζεται σημαντικά υψηλότερη κατανάλωση υλικού.

Χρόνος στεγνώματος

- Εκ νέου επεξεργασία μετά από 2-3 ώρες, εντός 24 ωρών.
- Ελαφριά καταπόνηση μετά από στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Πλήρης δυνατότητα φόρτισης μετά από 48 ώρες

Αρχική επεξεργασία

- Συνιστάται η αρχική επεξεργασία με LOBADUR DeckPrepare για τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων πρόσφυσης και για την αντιμετώπιση του γκριζαρίσματος του ξύλου.

Προετοιμασία:

Πρώτη επεξεργασία

- Προετοιμάστε το υπόστρωμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές για "παλιές χρησιμοποιημένες επικαλύψεις" ή "νέες τοποθετημένες επικαλύψεις" στην τεχνική πληροφορία για το προϊόν LOBACARE DeckDegrayer.
- Εφαρμόστε LOBADUR DeckPrepare σύμφωνα με την τεχνική πληροφορία.
- Στέγνωμα 1 ώρα. Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως.
- Εφαρμόστε LOBADUR DeckFinish Color
- Στέγνωμα τουλάχιστον 2 ώρες
- Εφαρμόστε δεύτερη στρώση LOBADUR DeckFinish Color

Επακόλουθη επεξεργασία

- Βασικός καθαρισμός με LOBACARE DeckDegrayer σύμφωνα με την τεχνική πληροφορία για το προϊόν
- Εφαρμόστε LOBACARE DeckPrepare
- Στέγνωμα 2-3 ώρες
- Εφαρμόστε LOBADUR DeckFinish Color

Για τη μόνιμη οπτική διατήρηση αξίας συνιστούμε ετήσιο βασικό καθαρισμό και τη νέα επιστρώση των επικαλύψεων βεραντών.

15/12/2020



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

DeckFinish Color

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Γενικές υποδείξεις

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και 50% σχετική υγρασία. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρό. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Χρήση του LOBADUR DeckFinish Color χωρίς αστάρι: Κατά κανόνα το LOBADUR DeckFinish Color μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς LOBADUR DeckPrepate. Η χρήση του LOBADUR DeckPrepate βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητες πρόσφυσης του βερνικιού ως προς το υπόστρωμα και αυξάνει την ασφάλεια επεξεργασίας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.

