

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

FactoryBase



ΝΕΟΣ

Αστάρι για ρολό σε βάση νερού για τσιμεντοειδή κονιάματα ισοστάθμισης.

- Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
- Παρέχει εξοικονόμηση χρόνου μέσω εφαρμογής σε σύστημα 2 στρώσεων (1x Αστάρι, 1x Σφράγιση)
- Βελτιστοποιεί την πρόσφυση μεταξύ κονιάματος και βερνικιού
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με LOBADUR 2K FactoryStyle και πολλά κονιάματα


Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για τη βελτίωση τσιμεντοειδών κονιαμάτων ισοστάθμισης. Στο Connected System μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίστρωση με WAKOL Z 610 (χαμηλή σκόνη), WAKOL Z 615 (χαμηλή σκόνη) και WAKOL Z 625. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με άλλα εγκεκριμένα κονιάματα ισοστάθμισης στο <https://www.loba.de/>



Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
11751



Στερεά σώματα

29 ±2%

Χρόνος στεγνώματος

20 ±2s

Αποθήκευση και μεταφορά

6 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

GISCODE

W2+

2004/42/CE

Οριακή τιμή ΕΕ για το προϊόν (Κατ. A/i): 140g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 49g/l VOC.



Υποδείξεις επεξεργασίας

- Το κονίαμα ισοστάθμισης πρέπει να έχει προετοιμαστεί για την άμεση χρήση σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
- Θερμοκρασία χώρου +15°C έως +25°C, σχετική υγρασία χώρου 40% έως 75%, θερμοκρασία υλικού +18°C έως +25°C. Αερίζετε επαρκώς τους χώρους εργασίας.
- Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
- Ανακατέψτε καλά το υλικό.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Αραιωτικό

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού

Ασάρι LOBATOOL Ρολό Microfaser 100-120 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

Ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα

Το ασάρι δεν χρειάζεται ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα.

Χρόνος στεγνώματος

- Το δεύτερο βερνίκωμα το νωρίτερο μετά από 3 ώρες.
- Σε περίπτωση καθυστέρησης στεγνώματος περιμένετε έως ότου στεγνώσει πλήρως.

Εφαρμογή:

Προετοιμασία:

- Κονίαμα ισοστάθμισης WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 ή WAKOL Z 625 για άμεση χρήση σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή εφαρμόστε το WAKOL, προσέξτε τις τεχνικές πληροφορίες.
- Μη λειαίνετε το κονίαμα ισοστάθμισης, αποσπάστε τυχόν εγκλεισμούς μερικώς με αιχμηρή λεπίδα.

Εφαρμογή:

- Περάστε 1x FactoryBase με LOBATOOL Ρολό Microfaser 100-120 ομοιόμορφα.
- Στέγνωμα τουλάχιστον 3 ώρες, μετά περαιτέρω επεξεργασία όταν η επιφάνεια έχει στεγνώσει οπτικά ενιαία, το πολύ 24 ώρες.
- Στη συνέχεια περάστε με ρολό 1 στρώση 2K FactoryStyle.

Για περαιτέρω πληροφορίες προσέξτε το "Προτεινόμενη δομή κονιάματος ισοστάθμισης ως επίστρωση χρήσης | βαμμένο".

Περιποίηση για διατήρηση:

Λεπτομερείς συστάσεις για τον καθαρισμό και την περιποίηση θα βρείτε στις οδηγίες περιποίησης LOBA "Βαμμένα τιμμεντοειδή κονιάματα ισοστάθμισης". Αυτές οι γενικές καθώς και ειδικές για το προϊόν συστάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.loba.de



Υποδείξεις επεξεργασίας

Σημαντικές υποδείξεις

Μηχανική αντοχή:

- Αντοχή σε ελαφρές καταπονήσεις λείανσης ή κύλισης.

Υγρά:

- Σε δομή συστήματος βερνικιού πρόκειται για σύστημα ανοιχτό σε διάχυση.
- Τα υγρά πρέπει να αφαιρούνται αμέσως διότι αν επιδράσουν παρατεταμένα μπορούν να προκληθούν αποχρωματισμοί.
- Αν παρουσιαστούν τραυματισμοί μεμβράνης (γρασουνιές, σπές, τομές κλπ.), μπορούν να εισχωρήσουν υγρά ανεμπόδιστα στο κονίαμα ισοστάθμισης.
- Ανάλογο με το χρώμα του ίδιου του κονιάματος ισοστάθμισης οι ακαθαρσίες διακρίνονται πιο έντονα, π.χ. σκούρος λεκές καφέ σε ανοιχτόχρωμο κονίαμα ισοστάθμισης.

Only step on unfinished levelling compound with shoe covers. Dirt and moisture acting on the levelling compound, may become visible after surface treatment.

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Αλληλεπιδράσεις: Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των κονιαμάτων χρήσης και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.

Περισσότερες υποδείξεις για το θέμα "διακοσμητικά ορυκτά χυτά δάπεδα" μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Ορκωτών Εμπειρογνομόνων για Χώρους και Εξοπλισμό (Καταχωρημένη ένωση) - BSR.

