

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HS 2K ImpactOil Color

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Φυσικό λάδι δαπέδου για πολύ υψηλές απαιτήσεις

Χρωματιστό λάδι 2 συστατικών High Solid για ξύλινα δάπεδα σε φυτική βάση. Τονίζει τη φυσικότητα του ξύλου με άριστη αντοχή. Συνεπώς ενδείκνυται για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με πολύ υψηλές απαιτήσεις ακόμη και σε υγρές περιοχές. Χάρη στη μεγάλη ικανότητα διείσδυσης το ξύλο διατηρείται, ενώ οι πόροι παραμένουν ανοιχτοί και μπορεί να «αναπνέει». Χάρη στην τεχνολογία LOBASOL 2 συστατικών μειώνονται οι εργασίες περιποίησης και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται καλύτερη αντοχή στο νερό και στα χημικά.

- Καταλληλότητα για χώρους που εκτίθενται σε αυξημένη υγρασία
- Επεξεργασία που εξοικονομεί χρόνο με το σύστημα 1 ημέρας
- Χαμηλή κατανάλωση, υψηλή απόδοση
- 100 % χωρίς στερεά σώματα - διαλύτες
- Όλες οι παραλλαγές μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους
- Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
- Πιστοποιημένη αντιολισθητική ιδιότητα για χώρους εργασίας DIN 51130
- Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια σύμφωνα με το EN 71-3


Περιοχή χρήσης:

Για επαγγελματική βαφή παρκέ και ξύλινων δαπέδων. Ενδείκνυται κατά προτίμηση ξύλα φυλλοβόλων με χοντρούς πόρους (δρυς, μελία). Ενδείκνυται για την αρχική επεξεργασία εμποτισμού ξύλινων δαπέδων. Ενδείκνυται και για χώρους οι οποίοι εκτίθενται σε αυξημένη υγρασία, όπως λουτρό, χώροι Σπα, κλπ. Αντίσταση στην ολίσθηση κατά DIN 51130 Ομάδα αξιολόγησης R10. Ενδείκνυται για παιδικά παιχνίδια καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN EN 71-3 - «Μετάβαση ορισμένων στοιχείων». Ενδείκνυται για σχεδόν όλους τους ευρωπαϊκούς και εξωτικούς τύπους ξύλου. Λάβετε υπόψη τον κατάλογο τύπων ξύλου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.loba.de. Σε περίπτωση αμφιβολίας απαιτείται επικοινωνία με το εργοστάσιο.



Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10610



Όλα τα χρώματα διατίθενται σε δοχεία δείγματος 100 ml.
10610-90 / MusterSet / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HS 2K ImpactOil Color

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Δεδομένα προϊόντων

Συστατικά

τροποποιημένα φυτικά έλαια, χρωστικές ύλες, Αποξηραντικά, Νερό, Αποξηραντικά χωρίς κοβάλτιο

Αποθήκευση και μεταφορά

36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό.

GISCODE

Ö10/DD+

Βασικά χρώματα



900005
Μαύρο



900126
Λευκό



900148
Γκρι

Χρώματα ξύλου




800099
Mahagoni




800127
Καρυδιά



800132
Καπνιστή δρυς



800145
Kambala



800149
Sucupira



800150
Wenge



800200
Antique Oak

Χρώματα τάσης



700133
Papyrus




900127
Chalk



900143
Oyster



900144
Clay



900145
Sand



900146
Pearl



900147
Silver

Χωρίς εγγύηση χρώματος

31/03/2022



Υποδείξεις επεξεργασίας

- Ανακατέψτε τη μάζα, προσθέστε το σκληρυντή σε αναλογία 10:1 και αναδεύστε (είναι επίσης εφικτό μηχανικά με αναδευτήρα χρωμάτων LOBATOOL Farbmischer). Αν πρέπει να αναμειχθούν τμηματικές ποσότητες, αυτές πρέπει να είναι εξισορροπημένες. Μετά την ανάμειξη η επεξεργασία του διαφανούς λαδιού μπορεί να γίνει για 2 ώρες, το λαδιού χρωματισμού για 1 ώρα.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει λειανθεί κατάλληλα. Το δάπεδο πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς τυχόν παλαιές επιστρώσεις, λάδι, λίπος, κερύ, σιλικόνη, σκόνη λείανσης και άλλες ακαθαρσίες.
- Οι βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας κυριαρχούν σε θερμοκρασία δωματίου +15°C έως +25°C, θερμοκρασία δαπέδου +15°C έως +22°C, σχετ. υγρασία αέρα 40% - 65%, θερμοκρασία υλικού +18°C - +25°C, μέγ. υγρασία ξύλου 12%, αερίστε επαρκώς τους χώρους εργασιών.
- Για την αποτροπή ζημιών στο παρκέ κατά την επεξεργασία επιδιώξτε τις συνθήκες χώρου που αναμένονται για τη χρήση κατά μέσο όρο στο έτος.
- Σε διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν οι παράμετροι όπως χρόνοι στεγνώματος και κατανάλωση.
- Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Οι ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου ξύλου, η δομή και το πορώδες, καθώς και η λεπτότητα του μοτίβου λείανσης επιδρούν έντονα στην επιτυγχανόμενη χρωματική απόχρωση. Συνιστούμε οπωσδήποτε τη δημιουργία δείγματος απόχρωσης στο αρχικό ξύλο αφού λειανθεί με αντίστοιχη τεχνική λείανσης εργοταξίου για δοκιμή και ενδεχομένως την έγκριση από τον ιδιοκτήτη.
- Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι "Οδηγίες λείανσης Χρωματισμός δαπέδων παρκέ" της LOBA.
- Πριν από τη χρήση των χρωματικών παραλλαγών συνιστούμε δοκιμαστικές επαλείψεις για την αξιολόγηση της επιτυγχανόμενης απόχρωσης και του συνολικού οπτικού αποτελέσματος. Οι αποχρώσεις αναμειγνύονται μεταξύ τους. Για δημιουργία πιο ανοιχτής απόχρωσης ή τη μείωση της ικανότητας κάλυψης μπορεί να προστεθεί η διαφανής παραλλαγή. Για ομοιόμορφη χρωματική εικόνα απαιτείται κορεσμός της χρωστικής ουσίας, συνεπώς η αραίωση επιτρέπεται να γίνεται κατά μέγιστο με τρία μέρη άχρωμο σε ένα μέρος χρωματιστό.
- Αν για μεγάλες επιφάνειες απαιτείται περισσότερο από ένα δοχείο, πρέπει να αναμειγνύεται η συνολική ποσότητα πριν την έναρξη των εργασιών σε ένα δοχείο εργασίας.
- Σε βρεγμένες με νερό επιφάνειες λόγω της βαθιάς διείσδυσης των χρωστικών ουσιών στο ξύλο δεν είναι εφικτή η μεταγενέστερη επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική κατάσταση.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
- Αυτό το προϊόν είναι συστατικό του „Connected Systems“ των LOBA και Wakol. Οι εγκεκριμένοι συνδυασμοί με κόλλες παρκέ Wakol λαμβάνονται από τον „Πίνακα Connected Systems“: www.loba.de/connected-systems

Συσκευή επάλειψης / Κατανάλωση υλικού

LOBATOOL Σπάτουλα / ανά αίτηση περ. 30g/m² (33m²/kg) ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Εξομάλυνση με LOBASAND SpecialPad μπεζ.

Χρόνος στεγνώματος

- Μπορεί να πατηθεί μετά από 12 ώρες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από 48 ώρες.
- Κάλυψη μετά από 10 μέρες.
- Η νωριότερη κάλυψη είναι εφικτή με LOBATOOL Cover 400, για λεπτομέρειες βλέπε τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.

Προαιρετική προεπεξεργασία για την επίτευξη ειδικών αποχρώσεων

Βαφή:

- PreTone

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HS 2K ImpactOil Color

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Υποδείξεις επεξεργασίας

Εφαρμογή με σπάτουλα:

- Επαλείψτε το λάδι με σπάτουλα LOBATOOL.
- Αφήστε το να δρᾶσει.
- 20 λεπτά μετά την έναρξη της επάλειψης λαδιού εξομαλύνετε με μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad μπεζ.
- Σπατουλάρετε το λάδι στη δεύτερη επάλειψη.
- Αφήστε το να δρᾶσει.
- 20 λεπτά μετά την έναρξη της επάλειψης λαδιού εξομαλύνετε με μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad μπεζ.

Χρήση σε δάπεδα με αρμούς και σανίδες με λειασμένες ακμές - Εφαρμογή με Pad:

Επαλείψτε απευθείας HS 2K ImpactOilColor σε LOBASAND SpecialPad μπεζ. Τρίψτε το λάδι με την υποστήριξη μιας μηχανής μονού δίσκου. Εξομαλύνετε με καινούριο LOBASAND SpecialPad μπεζ. Στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επαλείψτε HS 2K ImpactOilColor απευθείας σε LOBASAND SpecialPad μπεζ. Τρίψτε το λάδι με την υποστήριξη μιας μηχανής μονού δίσκου. Εξομαλύνετε με καινούριο LOBASAND SpecialPad μπεζ. Περαιτέρω πληροφορίες για αυτή την τεχνική θα βρείτε στις "Τεχνικές συμβουλές" μας στην ιστοσελίδα www.loba.de.

Σημαντικές υποδείξεις

Δεν επιτρέπεται για εφαρμογή με ψεκασμό.

Η περίσσεια υλικού πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως κατά την εξομάλυνση. Σε μεμονωμένα εξωτικά ξύλα μπορεί να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στεγνώματος.

Φυλάξτε τα βρεγμένα πανιά, Pad και άλλα μέσα εργασίας σε κλειστά δοχεία, το λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά κ.α. πρέπει να βρέχονται με νερό ή να φυλάσσονται σε κουβά που σφραγίζει ή να απορρίπτονται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.

Οι εφαρμογές με σπάτουλα είναι εφικτές μόνο σε ξύλινα δάπεδα με στεγανούς αρμούς. Το λάδι που έχει εισχωρήσει μέσα στους αρμούς δεν στεγνώνει πλήρως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

31/03/2022



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HS 2K ImpactOil Color

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας με διαλύτες, όπως π.χ. καθαριστικά πινέλων.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATool Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Κόλλημα ακμών: Τα παρκέ που δεν έχουν κολληθεί σταθερά έναντι ώθησης, τα ξύλινα δάπεδα με σανίδες, οι ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, τα δάπεδα λαμινέ, τα παρκέ πάνω σε θέρμανση δαπέδου καθώς και οι τύποι ξύλων με σύντομο χρόνο αλλαγής υγρασίας (π.χ. οξιά) επιβαρύνονται σε περίπτωση διακυμάνσεων στο κλίμα του χώρου (υγρασία αέρα, θερμοκρασία). Σε περίπτωση χρήσης λαδιών δεν μπορούν να προκληθούν ρωγμές στους αρμούς.

Αλληλεπιδράσεις: Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών, ελαστικές κόλλες παρκέ ή συναρμολόγησης μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Αποθέσεις σε αρμούς μπορεί να αποτελέσουν αιτία για προβλήματα στην αφή και στην εμφάνιση. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

Connected Systems: Μέσω των Connected Systems ελεγμένα προϊόντα είναι βελτιστοποιημένα έτσι ώστε με ενδεδειγμένη επεξεργασία να μην παρουσιάζεται σκούρα απόχρωση, που προκαλείται μέσω χημικής αλληλεπίδρασης μεταξύ επιφανειακής επεξεργασίας και κόλλας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.

