



### Ομοιόμορφος βαθμός λάμψης και γεμάτη εμφάνιση

Λάδι σκληρού φυσικού κεριού. Τα υψηλής ποιότητας λάδια που δημιουργούν στρώση τονίζουν τη φυσικότητα του ξύλου και επιτυγχάνουν ταυτόχρονα υψηλή αντοχή στις ακαθαρσίες και στο νερό.

- Σχηματίζει μεμβράνη, αντέχει στην τριβή
- Ομοιόμορφη, γεμάτη εμφάνιση
- Απωθεί το νερό και τις ακαθαρσίες
- Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
- Τονίζει τη φυσική ομορφιά του ξύλου
- Πιστοποιημένη αντιολισθητική ιδιότητα για χώρους εργασίας BGR 181
- Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια σύμφωνα με το EN 71-3

### Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για παρκέ, ξύλινα δάπεδα και δάπεδα φελού. Αντίσταση σε ολίσθηση κατά BGR 181 και DIN 51130 Ομάδα αξιολόγησης R10. Ενδείκνυται για σχεδόν όλους τους ευρωπαϊκούς και εξωτικούς τύπους ξύλου. Λάβετε υπόψη τον κατάλογο τύπων ξύλου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα [www.loba.de](http://www.loba.de). Σε περίπτωση αμφιβολίας απαιτείται επικοινωνία με το εργοστάσιο.



## Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους  
10508

750 ml	6	432
2,5 l	4	120
10 l	-	42

Συστατικά

αλιφατικοί υδρογονάνθρακες, Αποξηραντικά

Αποθήκευση και μεταφορά

36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό.

GISCODE

Ö60

2004/42/CE

Οριακή τιμή ΕΕ για το προϊόν (Κατ. A/I): 500g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 475g/l VOC.



### Υποδείξεις επεξεργασίας

- Σε δοχεία από 10l και άνω πριν την έναρξη της εργασίας το υλικό πρέπει να αναδευτεί μηχανικά, π.χ. με αναδευτήρα χρωμάτων LOBATOOL.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει λειανθεί κατάλληλα, μέγ. υγρασία ξύλου 12%.
- Το δάπεδο πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς τυχόν παλαιές επιστρώσεις, λάδι, λίπος, κερί, σιλκόνη, σκόνη λείανσης και άλλες ακαθαρσίες. Θερμοκρασία χώρου +15°C έως +25°C, σχετική υγρασία χώρου 40% έως 65%, θερμοκρασία υλικού +18°C έως +25°C. Αερίζετε επαρκώς τους χώρους εργασίας.
- Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
- Ανακατέψτε καλά το υλικό.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Αυτό το προϊόν είναι συστατικό του „Connected Systems“ των LOBA και Wakol. Οι εγκεκριμένοι συνδυασμοί με κόλλες παρκέ Wakol λαμβάνονται από τον „Πίνακα Connected Systems“: [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### Αραιωτικό

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

### Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού

Επάλειψη με σπάτουλα: LOBATOOL Σπάτουλα / περ. 20ml/m<sup>2</sup> (50m<sup>2</sup>/l)

Επάλειψη με ρολό ή βούρτσα: LOBATOOL Ρολό Microfaser 60-80 ή LOBATOOL Βούρτσα λαδιού / περ. 60-100ml/m<sup>2</sup> (12m<sup>2</sup>/l)

### Χρόνος στεγνώματος

- Η βαφή το νωρίτερο μετά από 12 ώρες.
- Ωστόσο εντός 24 ωρών.
- Μπορεί να πατηθεί μετά από 12 ώρες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από 24 ώρες.
- Κάλυψη μετά από 10 μέρες.
- Η νωριότερη κάλυψη είναι εφικτή με LOBATOOL Cover 400, για λεπτομέρειες βλέπε τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.



### Υποδείξεις επεξεργασίας

#### Εφαρμογή με σπάτουλα και ρολό:

- Επαλείψτε Markant με σπάτουλα LOBATOOL διεξοδικά κατά τμήματα.
- Αμέσως μετά εξομαλύνετε με μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad μπεζ.
- Στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μέγιστο 24 ώρες.
- Επαλείψτε ομοιόμορφα μια λεπτή στρώση Markant με το LOBATOOL Ρολό Microfaser 60-80.

#### Εφαρμογή με ρολό:

- Επαλείψτε ομοιόμορφα μια λεπτή στρώση Markant με βούρτσα LOBATOOL Ρολό Microfaser 60-80/LOBATOOL.
- Στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μέγιστο 24 ώρες.
- Αν χρειάζεται, (μη ομοιόμορφη εμφάνιση ή σημεία ματ-γυαλιστερά) εκτελέστε ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα και απομακρύνετε τη σκόνη.
- Επαλείψτε ομοιόμορφα μια λεπτή στρώση Markant με βούρτσα LOBATOOL Ρολό Microfaser 60-80/LOBATOOL.

#### Προετοιμασία επιστρώσεων φελλού

Η κόλλα θα πρέπει να έχει πήξει εντελώς (Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή της κόλλας), η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και χωρίς ακαθαρσίες και ενδεχ. υπολείμματα κόλλας.

Αν χρειάζεται, πραγματοποιήστε λεπτή λείανση σε ομοιογενείς επιστρώσεις φελλού, απομακρύνετε διεξοδικά τη σκόνη φελλού (αναρρόφηση)

#### Επεξεργασία ομοιογενών/συμπαγών δαπέδων φελλού:

Επαλείψτε λεπτή στρώση Markant. Στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επαλείψτε λεπτή στρώση Markant. Το στέγνωμα μέχρι να προκύψει επιφάνεια που δεν κολλάει μπορεί να διαρκέσει ανάλογα με το κλίμα του χώρου έως και 3 ημέρες

#### Επεξεργασία δαπέδων φελλού σε επικολλητά φύλλα

Επαλείψτε λεπτή στρώση Markant. Στέγνωμα τουλάχιστον 48 ώρες. Εκτελέστε περιποίηση με κερί με LOBACARE<sup>®</sup> NatureWax ή LOBACARE<sup>®</sup> ParkettWax.

#### Σημαντικές υποδείξεις

Οι εφαρμογές με σπάτουλα είναι εφικτές μόνο σε ξύλινα δάπεδα με στεγανούς αρμούς. Το λάδι που έχει εισχωρήσει μέσα στους αρμούς δεν στεγνώνει πλήρως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φυλάξτε τα βρεγμένα πανιά, Pad και άλλα μέσα εργασίας σε κλειστά δοχεία, το λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά κ.α. πρέπει να βρέχονται με νερό ή να φυλάσσονται σε κουβά που σφραγίζει ή να απορρίπτονται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.

### Γενικές υποδείξεις

**Καθαρισμός των συσκευών εργασίας:** Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας με διαλύτες, όπως π.χ. καθαριστικά πινέλων.

**Χρόνος στεγνώματος:** Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATool Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

**Κόλλημα ακμών:** Τα παρκέ που δεν έχουν κολληθεί σταθερά έναντι ώθησης, τα ξύλινα δάπεδα με σανίδες, οι ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, τα δάπεδα λαμινέ, τα παρκέ πάνω σε θέρμανση δαπέδου καθώς και οι τύποι ξύλων με σύντομο χρόνο αλλαγής υγρασίας (π.χ. οξιά) επιβαρύνονται σε περίπτωση διακυμάνσεων στο κλίμα του χώρου (υγρασία αέρα, θερμοκρασία). Σε περίπτωση χρήσης λαδιών δεν μπορούν να προκληθούν ρωγμές στους αρμούς.

**Αλληλεπίδρασεις:** Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών, ελαστικές κόλλες παρκέ ή συναρμολόγησης μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Αποθέσεις σε αρμούς μπορεί να αποτελέσουν αιτία για προβλήματα στην αφή και στην εμφάνιση. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

**Υποδείξεις ασφαλείας:** Κατά την επεξεργασία και το στέγνωμα προϊόντων που περιέχουν διαλύτες σε υψηλή περιεκτικότητα δημιουργούνται εύφλεκτοι ατμοί διαλυτών. Για το λόγο αυτό, απαγορεύονται η φωτιά, η γυμνή φλόγα, η συγκόλληση, το κάπνισμα κλπ. στην περιοχή κινδύνου. Αερίζετε καλά τους χώρους εργασίας και αποθήκευσης. Οι ηλεκτρικές συσκευές στους χώρους εργασίας και στους παραπλήσιους χώρους πρέπει να απενεργοποιούνται έγκαιρα έτσι ώστε να έχουν κρυώσει κατά την έναρξη των εργασιών. Αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων, ακόμη και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κρατήστε το δοχείο υλικού καλά κλεισμένο. Απομακρύνετε τα ευαίσθητα σε διαλύτες εξαρτήματα, φυτά ή ζώα (ενυδρεία) από την περιοχή επίδρασης των ατμών διαλυτών.

**Connected Systems:** Μέσω των Connected Systems ελεγμένα προϊόντα είναι βελτιστοποιημένα έτσι ώστε με ενδεδειγμένη επεξεργασία να μην παρουσιάζεται σκούρα απόχρωση, που προκαλείται μέσω χημικής αλληλεπίδρασης μεταξύ επιφανειακής επεξεργασίας και κόλλας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.

